



FICHA TÉCNICA adhesivo contacto PREN

DESCRIPCION GENERAL

Rex Adhesivo de Contacto PREN, es un adhesivo de contacto formulado con mezclas de cauchos sintéticos disueltos en solvente.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Multiuso (pega goma, alfombra, cuero, corcho, fieltro, formalita, maderas prensadas y otros)
- Excelente Adherencia
- Excelente resistencia en diversas superficies
- Extra fuerte
- Viscosidad media

PRESENTACIÓN

30281	Rex Adh Contacto Pren, Tarro 120 cc - 1/32 G x 24	CA
30282	Rex Adh Contacto Pren, Tarro 200 cc x 24	CA
30283	Rex Adh Contacto Pren, Tarro 750 cc x 12	CA
30349	Rex Adh. Pren Galón 3.8 lt x 4	CA
30348	Rex Adh Contacto Pren, 18 LT	UN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Composición: adhesivo mezcla de cauchos sintéticos disueltos en Ciclohexano, Acetona y Xileno.
- Densidad: 0,81 g/cm³
- Resistencia (°C): hasta 70°C
- Sólidos (%): 19%-20%
- Viscosidad: 3000 – 4000 cps
- Color: Ámbar
- Estado: Líquido
- Tiempo de almacenamiento: 12 meses.
- Temperatura de almacenamiento: +10°C a 27°C



FICHA TÉCNICA adhesivo contacto PREN

USOS PRINCIPALES

Para el pegado de revestimientos vinílicos livianos, alfombras, palmetas vinílicas, cubre pisos, maderas, estucos, volcanita, papeles y cartones. En la industria del calzado para forrado de tacos y armado. Para trabajos de artesanía.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar secas, limpias, libres de polvo y grasa para lograr optimo resultado. Si es necesario limpiar la superficie con Acetona.

APLICACIÓN

Aplicar Rex Adhesivo de contacto Pren con brocha, llana lisa o dentada fina sobre ambas superficies. Dejar secar hasta que el adhesivo este seco al tacto (dependiendo de la temperatura ambiente, esto sucede entre 15 y 20 minutos después de ser aplicado el adhesivo). Pegar y prensar. En materiales porosos se recomienda aplicar una segunda capa, una vez la pintura está seca.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10 a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Para evitar la contaminación del suelo, producto no utilizado, no devuelva ningún tipo de material en su embalaje original. El producto sin fraguar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar ayuda médica. Mantener lejos del alcance de los niños. Aplicar en lugares ventilados. No permitir que la mezcla no solidificada toque los ojos. Si la mezcla no solidificada toca los ojos lave con abundante agua. No eliminar el producto por el alcantarillado

ESTABILIDAD DE PRODUCTO

Rex Adhesivo de contacto PREN en su envase original y almacenado en las condiciones arriba definidas, es estable durante 12 meses.

Dirección	: Amunategui 232 Of. 2001, Santiago - Chile
RUT	: 76.138.141-5
Fono	: +56 232626712
Pagina Web	: www.rexadhesivos.cl
Contacto	: contacto@rexadhesivos.cl