



FICHA TÉCNICA adhesivo contacto 105



DESCRIPCION GENERAL

Adhesivo de Contacto 105, es un adhesivo de contacto formulado con mezclas de cauchos sintéticos disueltos en solvente.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Multiuso
- Excelente Adherencia
- Excelente resistencia
- Extra fuerte
- Alta Viscosidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Composición: adhesivo mezcla de cauchos sintéticos disueltos en Ciclohexano, Acetona y Xileno.
- Densidad: 0,81 g/cm³
- Resistencia (°C): hasta 70°C
- Solidos (%): 24-30%
- Viscosidad: 11000 – 15000 cps
- Color: Ámbar oscura
- Estado: Pasta
- Tiempo de almacenamiento: 12 meses.
- Temperatura de almacenamiento: +10°C a 27°C

USOS PRINCIPALES

Para el pegado de parquet, guardapolvos sobre hormigón y tabiquería



FICHA TÉCNICA **adhesivo contacto 105**

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar secas, limpias, libres de polvo y grasa para lograr optimo resultado. Si es necesario limpiar la superficie con Acetona.

APLICACIÓN

Aplicar Adhesivo de contacto 105 en la moldura con espátula en una cara, dejar secar el producto entre 15 a 20 minutos y luego presionar contra la superficie.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10 a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Para evitar la contaminación del suelo, producto no utilizado, no devuelva ningún tipo de material en su embalaje original. El producto sin fraguar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar ayuda médica. Mantener lejos del alcance de los niños. Aplicar en lugares ventilados. No permitir que la mezcla no solidificada toque los ojos. Si la mezcla no solidificada toca los ojos lave con abundante agua. No eliminar el producto por el alcantarillado

ESTABILIDAD DE PRODUCTO

Adhesivo de contacto 105 en su envase original y almacenado en las condiciones arriba definidas, es estable durante 12 meses.

Dirección	: Amunategui 232 Of. 2001, Santiago - Chile
RUT	: 76.138.141-5
Fono	: +56 232626712
Pagina Web	: www.rexadhesivos.cl
Contacto	: contacto@rexadhesivos.cl